


### 3 Lastre in gomma

## 03BBQ.. LASTRA IN NEOPRENE SUPER polimero CR

#### Impiego

Autoestinguento e con discreta resistenza alla fiamma. Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Buona la resistenza agli oli minerali e vegetali. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona anche la resistenza a solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Discreta resistenza all'abrasione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze.



**Superficie:** liscia/liscia

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
Buono	Buono	Scarso	Eccellente	Discreto	Buono

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VAL.	TOLLERANZA
Durezza	Sh.A	60	± 5
Allungamento	%	400	
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,42	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	1,2 / 1,5	10
1,5	1,2 / 1,5	10
2/2,5	1,2 / 1,5	10
da 3 a 10	1,2 / 1,5	10
da 12 a 20	1 / 1,2	5
da 25 a 50	1	1